



DESIGN SYSTEMS

SCHEMA TECNICA SASSO LAVATO PREMISCELATO COLORATO E FIBRORINFORZATO

DESCRIZIONE

Il BETON-MIX è stato specificatamente formulato per L' "EFFETTO SASSO" lavato. Aggiunto al Ghiaino, con la sua varietà di granulometria ed al cemento, si ha un effetto elegante grazie anche alla diversa scelta di colori e disegni. Si applica ad uno spessore che va dai 2 cm. ai 4 cm.

Il prodotto risulta essere appropriato per calpestii e per la carrabilità, con un'ottima resistenza agli agenti atmosferici. Adatto per viali, piazze, camminamenti, rampe, etc.

GENERALITÀ

Il prodotto Beton Mix viene fornito nelle colorazioni Neutro, Ocra, Giallo Sabbia, Arancio.

SISTEMA D'APPLICAZIONE

LAVORAZIONE FRESCO SU FRESCO

Stendere un massetto in calcestruzzo con uno spessore medio di 8/10 cm con rete elettrosaldata, mantenendosi al di sotto della quota finale, dai 2 ai 4 cm di spessore. Non appena lo stesso sarà calpestabile, si andrà ad irruvidire la superficie con un attrezzo dentato (rastrello o scopa) e successivamente verrà applicato l'impasto del BETON-MIX + CEMENTO + GHIAIA.

LAVORAZIONE FRESCO SU DURO

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO: per sottofondi tipo ceramiche, marmi e pietre naturali, si applicherà il prodotto UNI-PRIMER 300A a rullo 12 ore prima della stesura della miscela BETON-MIX + CEMENTO + GHIAIA.

SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO: la preparazione del sottofondo in Calcestruzzo può essere effettuata in 2 modi:

- ① Applicazione dell'UNI-PRIMER 280 NEW 12 ore prima della stesura della BETON-MIX + CEMENTO + GHIAIA.
- ② Composizione del PRIMER da stendere sul calcestruzzo già stagionato, previa lavaggio:
 - POLIMERO 20 (1 parte)
 - ACQUA (1 parti)
 - CEMENTO (nella quantità necessaria per raggiungere un impasto fluido)

Lo stesso impasto sarà applicato con pennello o rullo, etc. previa bagnatura della superficie.

Successivamente a questo verrà applicato l'impasto del BETON- MIX + CEMENTO + GHIAIA, fresco su fresco.

APPLICAZIONE DEL DISATTIVANTE

Il prodotto Disacal (disattivante) ha diverse tonalità in base alla profondità da ottenere. La scelta del Disacal va determinata in base alla granulometria del ghiaino, il quale deve restare per 2/3 all'interno del massetto. Applicare il prodotto uniformemente sulla superficie, togliere lo strato superficiale dopo diverse ore, in base alle temperature, con idropulitrice. A pavimento asciutto proteggere lo stesso con resina DS-CS.



IMPASTO

- 25 Kg. di BETON-MIX
- 55 Kg. di CEMENTO bianco o grigio
- 125 Kg. di GHIAIA

CONFEZIONE

Beton-Mix Sacco da 25 Kg

Disacal Tanica da 25 Kg

Ghiaia Sacco da 25 Kg

I dati tecnici riportati nel presente bollettino sono stati rilevati utilizzando prove e norme standardizzate o loro modificazioni secondo sistemi Design Systems. Le modalità applicate possono essere richieste al nostro servizio tecnico. Quanto riportato nel presente bollettino tecnico rappresenta il meglio delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze. Si consiglia comunque, per utilizzi diversi da quelli indicati, di eseguire prove preventive. In ogni caso Design Systems Srl non si assume alcuna responsabilità per danni o difetti causati dall'utilizzo dei propri prodotti non essendo le condizioni d'impiego sotto il suo controllo. Informa altresì che il proprio servizio tecnico è a disposizione della clientela per ogni informazione inerente al corretto uso dei propri prodotti.