

TEHNIČKI LIST ZA DISACAL

USPORIVAČ ZA PROIZVODE OD OPRANOG KAMENA

OPIS

Proizvod DISACAL je usporivač spreman za upotrebu, koji sadrži rastvarače, za proizvodnju proizvoda od opranog kamena. Lakoća nanošenja, odlična ujednačenost pranja i jeftina faza čišćenja čine DISACAL idealnim proizvodom za pravljenje podova od opranog kamena.

OPŠTE KARAKTERISTIKE

DISACAL odlaže površinsko očvršćavanje cementa, tako da konačni rezultat u velikoj mjeri zavisi od temperature okoline, vrste cementa, veličine i zakrivljenosti zrna, konzistencije i kvaliteta mešavine, aditiva, vrste oplata itd. Preporučuju se preliminarni testovi.

Granulat mm	Dubina pranja mm	Granulat mm	Dubina pranja mm
01-03	0,5	08-12	3,0
03-05	1,0	08-16	3,5
03-05	1,5	12-16	4,0
04-08	2,0	16-18	5,0
05-08	2,5	18-32	6,0

NAČIN PRIMENE

Proizvod DISACAL je spreman za upotrebu i nanosi se prskanjem, izbor vrste dubine je dat činjenicom da 2/3 kamena mora ostati uronjeno u mešavinu, kako bi se obezbedila izdržljivost kamena, pri prelasku vozila.

Kada se mešavina Beton-mix, cementa i šljunka nanese, proizvod DISACAL će se naneti odmah nakon toga prskanjem. Nakon vremena sušenja od približno 12/24/48 sati (u zavisnosti od vremenskih uslova), pod se pere. Pranje elemenata je po pravilu moguće nakon 12 sati, ali i nakon 24 ili 48 sati, s tim da ciklusi moraju biti isti za sve proizvode iste proizvodne serije. Dubina pranja dobijena različitim verzijama DISACAL-a jako zavise od vrste i doze cementa, vrste i količine agregata, konzistencije mešavine i vrste sazrevanja.

Preliminarna ispitivanja se preporučuju za svaku vrstu proizvodnje i uslove životne sredine. Ostaci deaktivatora na podu mogu se lako ukloniti četkom.

ČIŠĆENJE ALATA

Za čišćenje alata preporučujemo upotrebu normalnog razređivača.

UPOZORENJA

Zapaljivo. Zaštitite kožu i oči. Konsultujte DIN bezbednosni list.

POTREBNA KOLIČINA

oko 80-125 g / m²

Veoma važno: dobro promućkati (molerskim mikserom) pre svakog nanošenja.

SKLADIŠTENJE

Rok upotrebe je 12 meseci od datuma isporuke, u zatvorenim limenkama u originalnom pakovanju. Čuvati na hladnom i provetrenom mestu. Otporan je na mraz.

PAKOVANJE

Kante od 20 kg

Tehnički podaci navedeni u ovom listu su otkriveni korišćenjem standardizovanih testova i njihovih modifikacija prema DesignSystems-u. Primenjene metode možete zatražiti od naše tehničke službe. Ono što je objavljeno u ovom tehničkom listu predstavlja najbolje naše znanje i iskustvo. Međutim, za druge upotrebe osim onih koje su naznačene, preporučljivo je sprovesti preventivne testove. U svakom slučaju Design Systems Srl ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu ili nedostatke uzrokovane upotrebom ovih proizvoda jer uslovi korišćenja nisu pod našom kontrolom. Takođe obaveštavamo da je naša tehnička služba dostupna kupcima za sve informacije u vezi sa pravilnom upotrebom ovih proizvoda.